



絕緣膠 UP-316BK#5 技術資料

UP-316BK#5 高效能絕緣油墨-適用於薄膜按鍵開關與觸控螢幕 簡介

UP-316BK#5 是高效能的網版印刷烘烤型絕緣油墨，本產品之特性在 120°C 以上烘烤 30 分鐘以上時，能提供良好的彎折性，附著性與硬度。能提供良好的彎折性與硬度。作絕緣材料時，至少應印刷兩次以上(第一次印刷後需烘烤乾燥後再印刷第二次)。漿料適用廠商涵蓋薄膜按鍵開關製造與觸控螢幕相關業界。

漿料特性

- 硬度佳
- 繞折性佳
- 附著性佳
- 印刷性好

一般物性⁽¹⁾

特 性	檢 驗 結 果	檢 驗 方 式
外觀	黑色霧面	目測
固含量	約 60 wt%	150°C /1 h
附著性	100/100	ASTM D3359
鉛筆硬度	HB	ASTM D3363
黏度	17,000±5,000 (cps)	Viscometer ⁽³⁾
耐壓絕緣性	1000VDC >1000MΩ (40μm)	數位絕緣測試儀
保存條件與期間	6 個月(5°C~25°C，乾燥陰暗處)	

建議使用方法

漿料攪拌時間	5~10 (min)
網版	Polyester, Stainless Steel
建議網版網目	160~250 (mesh)
乳化劑厚度	8~12 (μm)
稀釋劑	1 %~3 % of Total Weight (if needed) ⁽⁴⁾
洗版劑	Cyclohexanone or other Suitable solvents

Notes:

- (1) Typical properties that are not intended to be used as specification limits
- (2) 測試基材：PET film 或 ITO /PET film
- (3) Brookfield HBDV- I Prime CP @CPA-51Z at 10 rpm / 3 min. 攪拌溫度 24.5°C~25.5°C
- (4) 如需稀釋使用，請聯絡供應廠商。

包裝

瓶裝重量	1 kg
------	------

※本資料所提供之數據係依本公司實驗室測試而得，並相信是正確的。本公司僅針對本產品之特性做出廠測試，保證產品品質穩定並符合本公司訂定之產品規範。其於各產業之應用，由於產業別眾多且測試條件不一，無法分別於本公司實驗室中做完整之測試，應由個別廠商於使用前自行審慎測試，評估其於該產業用途之適用性，並自行負擔使用本產品所導致之責任與風險。