



紫外線硬化型絕緣膠 UT-400GL 技術資料

UT-400GL 高效能絕緣膠-適用於血糖試片簡介

UT-400GL 是高效能的網版印刷無溶劑之紫外線硬化型絕緣膠，具有優異之親水特性，可做血糖試片之絕緣層。本產品應用在 PET 膜上，可作保護層或絕緣層之用。當作為跳線絕緣層時建議印刷 20~25 μ m。產品適用廠商涵蓋薄膜按鍵開關製造與觸控面板印刷相關業界。

漿料特性

- 親水性
- 絕緣性優良
- 印刷性好

一般物性⁽¹⁾

特 性	檢 驗 結 果	檢 驗 方 式
外 觀	綠色	目 測
固 含 量(非揮發份)	60 $\pm$ 2 wt%	150°C/1h
附 著 性	$\geq$ 4B	ASTM D3359 ⁽²⁾
鉛 筆 硬 度	$\geq$ B	ASTM D3363
黏 度	13,000 $\pm$ 4,000 (cps)	Viscometer ⁽³⁾
保存條件與期間	12 個月(5°C~25°C，乾燥陰暗處)	

建議使用方法

漿料攪拌時間	5~10 (min)
網版	Polyester, Stainless Steel
建議網版網目	160~420 (Mesh)
印刷材料	PET Film
UV 照射條件	0.8 J/cm ² as measured using an EIT UV radiometer. Use a standard medium pressure mercury "H" bulb of flash "D" bulb.

Notes:

- (1) Typical properties that are not intended to be used as specification limits
- (2) 測試基材：PET Film
- (3) Brookfield HBDV-I CPA-51Z at 5 rpm (攪拌溫度 24.5°C~25.5°C)
- (4) 本產品請於通風良好場所使用，並應避免照射強光及接觸到皮膚、眼睛、衣服與食物。若不慎沾到皮膚，請立即以肥皂水沖洗並尋求醫療診所醫治。

包裝

瓶裝重量	1 kg
------	------

※本資料所提供之數據係依本公司實驗室測試而得，並相信是正確的。本公司僅針對本產品之特性做出廠測試，保證產品品質穩定並符合本公司訂定之產品規範。其於各產業之應用，由於產業別眾多且測試條件不一，無法分別於本公司實驗室中做完整之測試，應由個別廠商於使用前自行審慎測試，評估其於該產業用途之適用性，並自行負擔使用本產品所導致之責任與風險。